



# SCELLANT TOUT USAGE DE MARQUE CGC LEVELROCK<sup>MD</sup>

## Scellant tout usage et agent liant

- Scelle les ciments modifiés de marque CGC Levelrock<sup>MD</sup> et les produits de sous-plancher autonivelants de marque CGC Durock<sup>MC</sup>
- Renforce la liaison entre l'adhésif pour revêtement de sol et le produit de sous-plancher
- Application en une seule couche
- Appliqué par des applicateurs autorisés de produits de CGC Levelrock ou des poseurs de revêtements de sol

## DESCRIPTION

Le scellant tout usage de marque CGC Levelrock<sup>MD</sup> peut être appliqué sur la plupart des ciments modifiés CGC Levelrock et des produits de sous-plancher autonivelants CGC Durock<sup>MC</sup> avant l'application d'adhésifs de revêtement de sol pour améliorer l'adhérence entre le produit de sous-plancher et l'adhésif. L'application d'une seule couche de scellant tout usage CGC Levelrock est recommandée et elle peut être faite par le poseur du revêtement de sol ou par un applicateur autorisé de produits CGC Levelrock. Les recommandations du fabricant de revêtement de sol et de l'adhésif remplacent alors celles proposées dans le présent document. Le scellant tout usage CGC Levelrock est une formule concentrée qui doit être diluée avant l'utilisation.

## RESTRICTIONS

1. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Ne pas utiliser en tant que produit de finition permanent.
3. Ne pas installer dans des endroits présentant un risque d'exposition continue à l'humidité.
4. Ne pas installer ce produit dans des applications au-dessous du niveau du sol.
5. Ne pas installer sur un plancher excessivement poussiéreux.
6. Ne pas utiliser sur le produit de sous-plancher CGC Levelrock ou les produits de sous-plancher autonivelants de marque CGC Durock<sup>MC</sup> avec technologie autoscillante (produit de sous-plancher de marque CGC Levelrock<sup>MD</sup> 4500 et produits de sous-plancher autonivelants de marque CGC Durock<sup>MC</sup> EcoCap<sup>MC</sup>, Proflow<sup>MC</sup>, Quick-Top<sup>MC</sup>, Speed<sup>MC</sup> et UltraCap<sup>MC</sup>).

## MÉLANGE

### ÉQUIPEMENT

### RAPPORT DE MÉLANGE

### INSTRUCTIONS

Perceuse électrique avec un mélangeur Jiffy<sup>MD</sup>.

1 part de scellant tout usage CGC Levelrock pour 4 parts d'eau par volume.

Ajouter le concentré de scellant tout usage CGC Levelrock à l'eau. Mélanger lentement à l'aide d'une perceuse électrique avec un mélangeur Jiffy de manière à ne pas incorporer de bulles d'air. Cinq gallons de scellant tout usage CGC Levelrock préparé permettront de couvrir environ 140 m<sup>2</sup> (1 500 pi<sup>2</sup>). Un baril de 53 gallons de scellant tout usage CGC Levelrock non dilué peut couvrir 7 400 m<sup>2</sup> (79 500 pi<sup>2</sup>). Si une partie du mélange n'est pas utilisée le jour du mélange, elle doit être de nouveau mélangée avant son utilisation.

## APPLICATION ÉQUIPEMENT

INSTRUCTIONS À L'INTENTION DE  
L'APPLICATEUR AUTORISÉ DE PRODUITS CGC  
LEVELROCK

Pulvérisateur Hudson<sup>™</sup> pour les grandes surfaces; rouleau à peinture pour les petites surfaces. Protéger les panneaux de gypse du scellant tout usage CGC Levelrock.

Le scellant tout usage CGC Levelrock peut être appliqué sur un produit de sous-plancher CGC Levelrock ou un produit de sous-plancher autonivelant CGC Durock<sup>™</sup> par un applicateur autorisé de produits CGC Levelrock deux heures après l'installation du produit de sous-plancher ou dès qu'il est sécuritaire de marcher sur la surface. Exception – NE PAS UTILISER avec le produit de sous-plancher CGC Levelrock 4500 ou les produits de sous-plancher autonivelants CGC Durock<sup>™</sup> EcoCap, Proflow, Quick-Top, Speed et UltraCap, puisque ces produits contiennent un scellant intégré.

Sur le chantier, le scellant tout usage CGC Levelrock et le produit de sous-plancher doivent être maintenus à une température de 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) durant les 48 heures qui précèdent et qui suivent les travaux, ainsi que pendant l'application. Les systèmes de chauffage par rayonnement doivent être mis hors service et refroidis pendant l'application et le séchage du scellant. Le sous-plancher doit être exempt de saleté, de cire, de poli, de peinture, de poussière excessive ou de tout autre contaminant avant l'application du scellant tout usage CGC Levelrock. Si la surface du produit de sous-plancher est excessivement poussiéreuse, communiquer avec le représentant du réseau CGC Levelrock/Alcorp pour obtenir des instructions plus détaillées.

Il faut pulvériser le scellant tout usage CGC Levelrock pour obtenir de meilleurs résultats. Lorsque le produit est pulvérisé, une application uniforme est essentielle. Les vides peuvent compromettre le rendement du scellant et nuire à l'adhérence. Le produit peut aussi être appliqué à l'aide d'un rouleau à peinture. Appliquer le scellant dilué (se reporter aux instructions de mélange) à raison de 7,3 m<sup>2</sup>/L (300 pi<sup>2</sup>/gal). Éviter la formation de flaques de scellant; répartir l'excédent au rouleau au besoin. Dans les aires plus petites, une application au rouleau peut simplifier la tâche. L'application d'une seule couche est recommandée. Le scellant tout usage CGC Levelrock ne convient pas comme surface finie.

INSTRUCTIONS À L'INTENTION DE  
L'ENTREPRENEUR CHARGÉ DE LA FINITION DES  
PLANCHERS

Dans les aires sujettes à une grande circulation des ouvriers, le scellant peut s'être usé. Verser une goutte d'eau sur les zones suspectes. Une absorption rapide de l'eau indique la nécessité d'appliquer une deuxième couche sur cette aire. Le scellant tout usage CGC Levelrock peut être appliqué sur un produit de sous-plancher CGC Levelrock ou un produit de sous-plancher autonivelant CGC Durock<sup>™</sup> sec. Pour déterminer le niveau de séchage du produit de sous-plancher, utiliser l'humidimètre Protimeter<sup>™</sup> ou la méthode par feuille de plastique, conformément à la norme D4263 de l'ASTM. Exception – NE PAS UTILISER avec le produit de sous-plancher CGC Levelrock 4500 ou les produits de sous-plancher autonivelants CGC Durock<sup>™</sup> EcoCap, Proflow, Quick-Top, Speed et UltraCap, puisque ces produits contiennent un scellant intégré.

Sur le chantier, le scellant tout usage CGC Levelrock et le produit de sous-plancher doivent être maintenus à une température de 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) durant les 48 heures qui précèdent et qui suivent les travaux, ainsi que pendant l'application. Les systèmes de chauffage par rayonnement doivent être mis hors service et refroidis pendant l'application et le séchage du scellant. Le sous-plancher doit être exempt de saleté, de cire, de poli, de peinture, de poussière excessive ou de tout autre contaminant avant l'application du scellant tout usage CGC Levelrock. Si la surface du produit de sous-plancher est excessivement poussiéreuse, consulter le propriétaire ou l'entrepreneur général du projet.

Pour obtenir de meilleurs résultats, le scellant tout usage CGC Levelrock doit être appliqué au moins deux heures avant l'application d'un adhésif. Dans tous les cas, il faut effectuer un essai d'adhérence de l'adhésif proposé pour les travaux.

Il faut pulvériser le scellant tout usage CGC Levelrock pour obtenir de meilleurs résultats. Lorsque le produit est pulvérisé, une application uniforme est essentielle. Les vides peuvent compromettre le rendement du scellant et nuire à l'adhérence. Le produit peut aussi être appliqué à l'aide d'un rouleau à peinture. Appliquer le scellant dilué (se reporter aux instructions de mélange) à raison de 7,3 m<sup>2</sup>/L (300 pi<sup>2</sup>/gal). Éviter la formation de flaques de scellant; répartir l'excédent au rouleau au besoin. Dans les aires plus petites, une application au rouleau peut simplifier la tâche. L'application d'une seule couche est recommandée. Le scellant tout usage CGC Levelrock ne convient pas comme surface finie.

## ENTREPOSAGE

L'entreposage du scellant tout usage CGC Levelrock à l'extérieur par temps glacial est déconseillé. Mettre le produit au rebut s'il est gelé. Tout scellant doit avoir une texture lisse et homogène. Si le produit présente un aspect grumeleux, le mettre au rebut de manière conforme. Durant les mois d'été, éviter d'entreposer le scellant à des températures supérieures à 50 °C (120 °F).

## NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau avant que le scellant tout usage CGC Levelrock sèche. Utiliser une essence minérale pour nettoyer le produit lorsqu'il est sec. Lire avec attention les avertissements et les instructions du fabricant avant d'utiliser de l'essence minérale.

### RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Consulter le site [cgcinc.com](http://cgcinc.com) pour obtenir les renseignements les plus à jour sur le produit.

### REMARQUE

Les produits décrits dans le présent document peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions. Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document. Renseignez-vous auprès de votre représentant ou du bureau des ventes de CGC Inc.

### AVERTISSEMENT

Le produit peut causer une réaction allergique cutanée. Éviter d'inhaler le brouillard ou les vapeurs. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé, porter un respirateur homologué NIOSH/MSHA. Porter gants et vêtements protecteurs/ protection oculaire. En cas de contact cutané, laver la peau abondamment avec de l'eau. En cas d'irritation cutanée ou d'ingestion, consulter un médecin. En cas de contact oculaire, rincer les yeux abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les porter de nouveau. Mettre le produit au rebut selon les règlements fédéraux, provinciaux et locaux. Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Pour plus d'information, appeler la sécurité des produits au 1-800-387-2690 ou consulter la fiche signalétique à [cgcinc.com](http://cgcinc.com).

### GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

### MARQUES DE COMMERCE

Les marques de commerce CGC, DUROCK, ECOCAP, LEVELROCK, PROFLOW, QUIK-TOP, SPEED, ULTRACAP, C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE., le logo CGC, les éléments de design et les couleurs ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

HUDSON est une marque de commerce de H.D. Hudson Manufacturing Co.

JIFFY est une marque de commerce de Jiffy Mixer Co. Inc.

PROTIMETER est une marque de commerce de GE.

### AVIS

Nous ne sommes pas responsables des dommages accidentels ou indirects résultant des circonstances, ni des frais issus, directement ou indirectement, de la mauvaise utilisation ou de la pose des marchandises non conforme aux instructions et aux devis courants imprimés du vendeur. Notre responsabilité se limite strictement au remplacement des marchandises défectueuses. Toute réclamation à ce sujet sera réputée caduque à moins d'être faite par écrit dans les trente (30) jours suivant la date au cours de laquelle elle aurait raisonnablement dû être découverte.

### LA SÉCURITÉ D'ABORD!

Appliquer les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité pendant la manutention et l'installation de tous les produits et systèmes. Prendre les précautions nécessaires et porter l'équipement de protection individuel correspondant à la situation. Lire les fiches signalétiques et les documents qui se rapportent aux produits avant l'établissement du devis ou l'installation.

800.387.2690  
[cgcinc.com](http://cgcinc.com)  
[cgcdesignstudio.com](http://cgcdesignstudio.com)

Fabriqué par :  
CGC Inc.  
350 Burnhamthorpe Rd. W, 5th Floor  
Mississauga, ON L5B 3J1

IG1793F/rév. 6-16  
© 2016 CGC UNE SOCIÉTÉ DE USG  
et/ou de ses sociétés affiliées.  
Tous droits réservés.  
Imprimé au Canada.

**CGC**   
C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE.™